



Aqua-Holzschutzlasur

Produktbeschreibung

Art des Werkstoffes: urethanverstärktes Alkydharz

Anwendungsbereich: Mit **colorado Aqua-Holzschutzlasur** können alle gebräuchlichen Hölzer innen und außen veredelt und konserviert werden. Gute Renovierbarkeit von Altanstrichen.

Besonderer Hinweis: Niemals **colorado Aqua-HSL**, farblos, bei Außenanstrich allein verwenden.
- kein UV-Schutz-
Geruchsneutral
in bleifreier Qualität !

Eigenschaften

colorado Aqua-Holzschutzlasur ist ansatzfrei zu verarbeiten. Beim Innenanstrich sehr dekorativ. Es zieht tief ins Holz ein, lässt es aber atmen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Abblättern, Reißen oder Blasenbildung ist nicht möglich. Die Lasur ist lichtecht, ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, sehr gute Dauerelastizität, wetterbeständig und UV-schützend.

Verarbeitungstechnische Hinweise

Vorbehandlung: Der Untergrund muss staub-, schmutz-, fett- und wachsfrei sein. Harzige Hölzer mit Nitroverdünnung ab- bzw. auswaschen. Vor Gebrauch gründlich aufrühren oder aufschütteln. Dose nach Gebrauch gut verschließen.

Vergraute, tote Holzzonen müssen vor den Anstrichmaßnahmen durch Abschleifen oder mit einer Ziehklinge bzw. durch Bürsten restlos entfernt werden. Unbehandelte Hölzer dürfen nicht länger als 6 Wochen dem Wetter ausgesetzt sein, da sonst wieder gründlichst geschliffen werden muss.

Alter Lasuranstrich: Mit einem Kunststoffschleifvlies gründlich anschleifen und entstauben. Schadhafte Stellen bis zum rohen Holzuntergrund ausschleifen und nachlasieren.

Hinweis: Nach dem Entstauben eine Benetzungsprobe mit Wasser durchführen. Perlt das Wasser, muss noch einmal intensiv geschliffen werden.

Technische Daten

Ergiebigkeit:	1 Liter colorado Aqua-HSL reicht für ca. 10-12 m ² je nach Holzart und Saugfähigkeit.	
Trocknungszeit:	Staubtrocken nach 1 Std., griffest nach ca. 1-3 Std. durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden.	
Verarbeitung:	Streichen, Spritzen oder Airless-Spritzen, Acryl-Streichwerkzeuge verwenden und diese vor Gebrauch in Wasser tauchen und anschließend ausschleudern. Die besten Oberflächenergebnisse werden vornehmlich durch Streichen erzielt. <u>Nicht mehr tragfähiger Lasuranstrich:</u> Ablaugen oder durch Schleifen restlos entfernen und den Untergrund wie neues Holz aufbauen.	
Anstrichempfehlung:	<u>Außen:</u>	2-3 Anstriche unverdünnt.
	<u>Überholungs- anstrich:</u>	1 x mit colorado-Aqua-HSL.
	<u>Innen:</u>	1-2 x colorado-Aqua-HSL farbig oder farblos

Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Alter intakter 2-3 x mit colorado-Aqua-HSL streichen.
Dünn-
schichtlasuranstri-
ch:

Verdünnen: Sauberes Wasser (Trinkwasserqualität).

Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit.
Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.