



Rostend

Produktbeschreibung

- Art des Werkstoffes: Eine wasserverdünnbare Kunstharz-Kombination mit organischen Komplex-bildern.
- Anwendungsbereich:
h: Bei jeglicher Art Roststellen, bei denen Sandstrahlen oder andere mechanische Rostentfernung nicht möglich ist, wie z. B.:
- im öffentlichen oder privaten Bereich,
 - Maler- und Lackiererhandwerk,
 - im Haushalt und Hobby,
 - Restaurationsarbeiten,
 - Kfz-Bereich.
- Farbton: milchig weiß, leicht bläulich, nach Reaktion violett-schwarz

Eigenschaften

colorado Rostend zeichnet sich aus durch:

- vollständige und rasche Reaktion mit Rost und Eisen
- sehr gute Benetzung des Untergrundes
- sehr gute Überlackierbarkeit
- sehr rasche Trocknungszeit

Verarbeitungstechnische Hinweise

- Vorbehandlung: Den rostigen Untergrund mit Stahlbürste, Schaber und dergleichen gründlich von losem Rost, alten Farbresten usw. reinigen. Danach empfiehlt es sich, die Oberfläche gut mit Bürste und klarem Wasser abzuwaschen, optimal ist die Verwendung eines Dampfstrahlgerätes.
- Beschichtung: In noch leicht feuchtem Zustand **colorado Rostend** satt mit einem Pinsel auftragen. Bei stärkerem Rostbefall **colorado Rostend** nach ca. 5-10 min. nochmals nass in nass auftragen. Bei zu starker Sonneneinstrahlung sollte man den Untergrund nochmals mit Wasser anfeuchten.

Überlackieren: **colorado Rostend** kann ohne weitere Beschichtung für einen Zeitraum bis zu mehreren Monaten belassen werden. Hierbei kann bei einer starken Feuchtigkeitsbeanspruchung eine violette Verfärbung der umliegenden Bereiche auftreten. Daher empfehlen wir, möglichst rasch **colorado Rostend** mit einer zusätzlichen Grund- und Deckbeschichtung, bzw. zweimaligen Deckschicht zu überstreichen.

Besondere Hinweise: Nach der Arbeit alle Arbeitsgeräte **sofort** mit viel Wasser reinigen. Arbeitspinsel **nicht** in Originalgebinde eintauchen; Zwischengefäß verwenden. Nicht verwendetes Material aus Zwischengefäß **nicht** in Originalgebinde zurückleeren.

Technische Daten

Lieferform: streichfertige Konsistenz

Verarbeitung: Streichen, Walzen

Ergiebigkeit: ca. 10 m²/ltr. je nach Auftragsart und Oberfläche

Trockenzeit:
(bei ca. 20°C, RT)

staubtrocken	ca. 15 min.
griffest	ca. 30 min.
durchgetrocknet	ca. 60 min.

Überstreichbarkeit: Nach ca.30 min. mit handelsüblichen Grundierungen und Decklacken. Verträglichkeit ist im Einzelnen zu überprüfen.

Hitzefest: trockene Hitze bis ca. 180°C (kurzzeitiger Maximalwert).

Flammpunkt: > 58°C

Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.